

Elastisk Spackelmasa

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Elastisk Spackelmasa är avsedd för reparation och ifyllnad av sprickor och håligheter (1-10mm) i rörliga underlag, och kan användas inomhus och utomhus.

Elastisk Spackelmasa är mycket lämplig för fogar mellan fönsterkarmar och väggar, mellan väggar och tak, vinkeln där väggar möts, vid lister, trappor och fönsterbrädor. Elastisk Spackelmasa har utmärkt vidhäftning till sten, betong, gips(plattor), stuck, prydnadsputs, gasbetong, trä och kan även användas i fuktiga utrymmen.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt. Träytor slipas träreana från gråträ (max 16% fuktkvot). Mineraliskt underlag ska vara rent, torrt och välbundet. Tidigare målade ytor tvättas och nermattas. Borsta bort slipdamm noga. Vid användning utomhus ska torr Elastisk Spackelmasa övermålas med 2 färgskikt för bästa hållbarhet. Elastisk Spackelmasa kan övermålas med de flesta sorters färg.

Knåda tuben väl före användning. Elastisk Spackelmasa kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Elastisk Spackelmasa i sprickan eller hålet med en spackelspade. Slåta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. OBS! Stryk Elastisk Spackelmasa jämn genast, produkten kan inte slipas efter torkning. Hål och sprickor som är djupare än 1 cm ska fyllas med annat lämpligt Pollyfillspackel.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar,(andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad tub väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus

Densitet: 1,75 kg/l

Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 12 timmar med de flesta sorters färg.

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Verktyg: Spackelspade

Avsett för: Sprickor och fogar i rörligt underlag (1-1 cm)

Förpackning: 330g

Kulör: Vit

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC: 22g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009