


# Extra Fin Lättviktsfiller

Mars 2019



## Produktbeskrivning

Extra Fin Lättviktsfiller är avsedd för inomhus reparation och ifyllnad av små och stora hål samt sprickor på upp till 10 cm och ger ett jämnt slutresultat utan slipning.

Extra Fin Lättviktsfiller har utmärkt vidhäftning på de flesta underlag som sten, betong, gips(plattor), stuckatur, puts, trä, spånskivor och polystyren. Extra Fin Lättviktsfiller är lämplig för modellering och reparation av prydnadslistor och ornament. Är inte lämplig för fuktiga underlag, metall, plast, PVC eller golv.

Obs! Man bör inte borra eller spika i Extra Fin Lättviktsfiller.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt. Träytor slipas och nermattas (max 16% fuktkvot). Mineraliskt underlag ska vara rent, torrt och välbundet. Tidigare målade ytor tvättas och nermattas. Borsta bort slipdamm noga.

Knåda tuben väl före användning eller rör om i burken. Extra Fin Lättviktsfiller kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Extra Fin Lättviktsfiller i sprickan eller hålet med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. Extra Fin Lättviktsfiller kan övermålas efter 2-24 timmar med de flesta sorters vattenburna färger.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad tub/burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Densitet:** 0,40 kg/l

**Torktid 23°C 50% RF:** Övermålningsbar efter 2 timmar (vid 1 cm skikt) med de flesta vattenburna färger. Större fyllningsmängd kräver längre torktid, 24 timmar (max 5 cm per applicering)

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Verktyg:** Spackelspade

**Förpackning:** 2x20ml, 200 ml, 600 ml och 2,5 l

**Kulör:** Vit

**Rengöring:** Såpavatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC** 0 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*

*AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*