


# Fog Make-Up

Agusti 2015



## Produktbeskrivning

Fog Make-Up är avsedd för färgning och uppfräschning av fogar mellan kakel eller klinkerplattor inomhus. Fog Make-Up är varmvattenbeständig och är lämplig för fuktiga utrymmen som tex. kök, toalett och badrum. Fog Make-Up gör att fogen blir mera smuts och mögelavvisande.

Använd inte Fog Make-Up till icke porösa fogar som ex. silikon eller epoxy eller till fogar som har behandlats med något vattenavstötande medel. Fog Make-Up ska heller inte användas till målat kakel, oglaserade kakel eller klinkerplattor.

Fog Make-Up är klar att användas och är enkel att applicera tack vare den praktiska inbyggda svampen.

## Behandling

Rengör fogarna noga med Polyfilla Fogrengöring innan behandling. Skölj av ytan grundligt med vatten och låt torka. Skruva av svampen från tuben och ta bort förseglingen. Skruva på svampen igen. Skaka förpackningen innan användning.

Applicera Fog Make-Up på fogarna och gnid in med svampen, låt torka minst 1 timme, avlägsna Fog Make-Up från plattorna med en fuktig svamp eller trasa. Vid otillräcklig täckning kan ett andra skikt appliceras efter 1 timme. För att kunna använda svampen igen måste den rengöras direkt efter användning med vatten.

## Hälsa och Miljö

Fogskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad tub väl. Avlägsna färg från svampen innan rengöring. Använda svamp rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning

### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Densitet:** 1,73 kg/l

**Torktid 23°C 50% RF:** 24 timmar. Ytan kan tidigast skrubbas efter 3 veckor.

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)

**Åtgång:** Räcker till en kakelyta på ca 8 m<sup>2</sup>

**Förpackning:** 220 ml

**Kulör:** Vit och grå

**Rengöring:** Vatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC:** 10 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009