


Husrep

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Husrep är avsedd för reparation av större sprickor och hål (upp till 10 cm) utomhus. Idealiskt för tätning av sprickor och rännor för ledningar. Husrep är lämplig för reparation av hörn och för utjämning och fläckvis lagning av puts utomhus. Husrep har utmärkt vidhäftning på sten, puts och betong. Husrep är skruv-, spik- och borrhast samt slipbar och är väder och regnbeständig efter torkning. Kan övermålas efter 24 timmar.



Behandling

Mineraliskt underlag ska vara rent, torrt och välbundet. Använd skyddshandskar. Blanda: Vatten 1 del och Husrep 4 delar. Blanda alltid pulvret ner i vattnet under omrörning. Rör om väl under 1 min så att en jämn homogen massa uppstår. Bearbetningstid för blandad Husrep är ca 2 timmar.

Applicera färdigblandad Husrep direkt i fogen med hjälp av en spackelspade. Eftersläta ytan med en fuktad spackelspade för en jämnare yta. Efter torkning kan ev. ojämnheter slipas bort.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad tub/burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Densitet: Pulverform
Torktid 23°C 50% RF: max 24
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Verktyg: Spackelspade
Förpackning: 1 kg och 2,5 kg
Kulör: Grå
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*