


Universal Spackelfärg

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Universal Spackelfärg är avsedd för skador i lack och färgskikt och är utmärkt vid ifyllnad av repor och håligheter (upp till 2 mm).

Universal Spackelfärg har utmärkt vidhäftning till trä, metall, polyester och redan målade ytor. Universal Spackelfärg ska inte användas på nymålade ytor. Rena bara metallytor ska rostskyddas innan behandling. Universal Spackelfärg kan slipas efter 30 min tork.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot om det är trä). Slipa träytorna trärena från gråträ och nermatta ytan. Borsta bort damm och smuts.

Universal Spackelfärg kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Universal Spackelfärg i sprickan eller hålet med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. Hål som är djupare än 2 mm ska fylla i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten. Vid användning utomhus ska Universal Spackelfärg övermålas med 2 färgskikt för bästa resultat. Universal Spackelfärg kan övermålas med de flesta sorters färg.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus
Densitet: 0,60 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 30 minuter (vid 1 mm skiktjocklek)
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Verktyg: Spackelspade
Avsett för: Hål och sprickor upp till 2 mm
Förpackning: 125 ml
Rengöring: Lacknafta
Förvaras: Frostfritt
Kulör: Vit
VOC 276 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009