


Isoleringsspray

Juli 2025



Produktbeskrivning

Isoleringsspray är avsedd för väggar och takytor som ska målas eller tapetseras och som har fläckar av fukt, nikotin, fett, rost, tusch, blyerts, tjära m.m. Isoleringsspray är lämplig att använda på de flesta underlag inomhus som ex. stuckatur, puts, betong, cement, tegel, trä och tidigare målade ytor.

Behandling

Underlaget skall vara väl bundet, rengjort och torrt. Orena ytor tvättas med målartvätt och blanka ytor nedmattas. Täck över intilliggande ytor. Isoleringsspray omskakas väl (minst 1 min) före användning och appliceras i ett eller två skikt. Spraya jämt över fläcken på ca 20-30 cm avstånd. Observera! Viktigt med tillräcklig torktid mellan skikten för att bästa spärrande effekt ska uppnås. Spärrgrund kan efter torkning tapetseras eller övermålas med de flesta sorters färger.

Hälsa och Miljö

Lacksikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna lack från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande lackrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Densitet: 1,59 Kg/l

Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 15 min

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Verktyg: (Pensel, Roller)

Färg åtgång: 0,8 m²/ 250 ml

Förpackning: Sprayflaska 250 ml och 500 ml

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC 550 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009