


Snabbtorkande Filler

Juli 2025



Produktbeskrivning

Snabbtorkande Filler är avsedd för reparation och ifyllnad av mindre sprickor och hål (upp till 2 cm). Snabbtorkande Filler har utmärkt vidhäftning till puts, trä, stuckatur, gips, betong och sten. Den är inte lämplig till metall eller plast. Snabbtorkande Filler är skruv, spik och borrarfast.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt. Borsta bort damm och smuts. Knåda tuben väl före användning. Snabbtorkande Filler kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Snabbtorkande Filler i sprickan eller hålet med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. Hål som är djupare än 1 cm ska fylla i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten. Snabbtorkande Filler kan övermålas med de flesta sorters färg.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Densitet: 1,50 Kg/l

Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 30 min (vid 2 mm skiktjocklek)

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Verktyg: Spackelspade

Avsett för: Små hål och sprickor upp till 2 cm

Förpackning: 330 g

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Kulör: Vit

VOC 203 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009