


Snickeri Spackel

Juli 2025



Produktbeskrivning

Snickeri Spackel är avsedd för ifyllnad av små sprickor, repor och håligheter (upp till 2 mm). Snickeri Spackel har utmärkt vidhäftning på både måla och omålat trä. Snickeri Spackel kan slipas efter 30 min tork.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Slipa träytorna trärena från gråträ. Målade ytor ska nedmattas. Borsta bort damm och smuts.

Snickeri Spackel kan användas direkt ur förpackningen. Applicera Snickeri Spackel i sprickan eller hålet med en spackelspade. Släta ytan med en fuktad spackelspade för en jämn yta. Vid användning utomhus ska Snickeri Spackel övermålas med 2 färgskikt för bästa resultat. Snickeri Spackel kan övermålas med de flesta sorters färg.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar, (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus

Densitet: 1,80 Kg/l

Torktid 23°C 50% RF: Övermålningsbar efter 1 timme (vid 1 mm skikt tjocklek)

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Verktyg: Spackelspade

Avsett för: Små hål och sprickor upp till 2 mm

Förpackning: 400 g

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Kulör: Vit

VOC 0 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009